

CONTINUO LEVEL ZERO

CEMENTOVÁ MAZANINA S KONTROLOVANÝM SMRŠŤOVÁNÍM

Cod. 1230010

POPIS

LEVEL ZERO je předmíchaný potěr na zarovnávání a vyhlazování při tloušťkách od 3 do 20 mm na vrstvu - nových nebo již existujících podkladů, za účelem vytváření stejnorodých a perfektně rovných povrchů, připravených pro závěrečné úpravy různého druhu.

LEVEL ZERO se vyznačuje vysokou plynulostí, delším časem na zpracování a vynikajícími mechanickými vlastnostmi.

Systém CONTINUO je klasifikován jako A+ podle francouzského ministerského výnosu ve věci kvality vzduchu v interiérech.

INFORMACE O POUŽITÍ

LEVEL ZERO je výrobek určený pro interiérové použití, na vyrovnávání betonových desek a cementových potěrů obecně a také na vykrytí technických prvků na existujících podlahovinách.

Může být nanášen rovněž na keramické povrchy a na přirozený kámen, i když nejsou savé, stačí, když byly nejprve ošetřeny výrobkem PRO-LINK.

Před nanášením dalších vrstev LEVEL ZERO je nutné povrch zpevnit nanesením CONTINUO LINK naředěného na 200%.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: cementový potěr s polymerickou modifikací
- Vzhled: prach
- Poměr při ředění: 16-17% vody (asi 4-4,2 l na pytel o 25 Kg)
- Tloušťka možná pro jednu vrstvu: od 3 do 20 mm
- Max. rozměr inertních látek: <1,2 mm
- Specifická hmotnost pasty: 2,0 Kg/l
- Doba zpracovatelnosti : 20 min (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu a podkladu).
- Odolnost stlačení 28 gg: >28 N/mm²
- Pevnost v ohybu 28 gg: >5 N/mm²
- Odolnost proti otěru, Taberův test (bruska H22 - 500 g - 200 otáček) 28 otáček: 1,2 g
- Schnutí závisí velice na podmínkách teploty a vlhkosti prostředí a podkladu, v každém případě nátěr nezaschne dříve než po 24 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí splňovat tyto podmínky:

- musí být suchý, nezaprášený, bez nekonzistentních částí.
- povrchy na cementové bázi, které nejsou dost pevné nebo které jsou příliš savé, musí být zpevněny přípravkem ATOMO.

NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky prostředí a stav podkladu:

Teplota prostředí: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Do nádoby nalijte 4.0 - 4.2 l čisté vody. Za stálého míchání vsypejte jeden pytel o 25 kg produktu LEVEL ZERO a míchejte elektrickým míchadlem při nízkých

otáčkách, dokud nedostanete stejnorodou kaši bez žmolků.

- Nenanášejte na zmrzlý nebo na rozmrzávající povrch.

- Nástroje: zednická lžice, zubové nerez hladítko, stěrka. Aby se usnadnilo odstranění možných povrchových deformací, je možné přejet po čerstvě naneseném produktu jehličkovým válečkem.

- V případě velkých povrchů respektujte a nepokrývejte na podkladu existující dilatační spoje

- V průběhu práce nepřidávejte další vodu na prodloužení životnosti produktu, ani plnidla s cílem změnit viskozitu.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Přibližná vydatnost: teoretická spotřeba produktu: 8 - 9 kg/m² na 5 mm vrstvu, asi 4 m² na pytel při tloušťce 5 mm. Vydatnost je přibližná a vztahuje se na rovné podklady. Před začátkem prací doporučujeme provést zkoušku přímo na staveništi.

ZABARVENÍ

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Stabilita produktu v původním neotevřeném obalu a při vhodné teplotě: 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nespadá do kompetence Směrnice 2004/42/ES.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Výrobek musí být dopravován, používán a uskladňován podle platných hygienických a bezpečnostních norem; zbytky nechejte dokonale zaschnout a zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem. Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori conoscenze tecniche e scientifiche disponibili. In ogni caso, non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla qualsiasi altra informazione precedente.