

# MARMO ANTICO

DEKORATIVNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA PRO INTERIÉROVÉ A VNĚJŠÍ ZDIVO S EFEKTEM TRAVERTÍNU

serie 960

## POPIS

MARMO ANTICO je minerální dekorativní omítka na vnější zdivo a pro zdi v interiérech se zvýšenou prodyšností, která umožňuje vytváření pórovitého a rýhovaného konečného vzhledu, připomínajícího typickou podobu Travertínu. MARMO ANTICO dodává venkovním povrchům strohou, leč nesmírně elegantní monumentalitu povrchů z opracovaného kamene a interiéřům propůjčuje estetickou harmonii a funkční stabilitu.

MARMO ANTICO vytváří omítku vyznačující se vysokou prodyšností.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Výrobek je možné nanášet na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
- Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.

Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsáného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nenanášet na čerstvé podklady.

- Z důvodů své převážně minerální povahy se nedoporučuje používat MARMO ANTICO na staré syntetické nátěry (vodou ředitelné, omyvatelné, křemenné nátěry a plastické nátěry).

- Nedoporučuje se používat na venkovní betonové podklady, neboť produkt díky své vysoké prodyšnosti nedisponuje schopností chránit před agresivním působením kyslíčnicku uhličitého, který je hlavní příčinou rozkladu betonu.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: Modifikované hydraulické vápno
  - Klasifikace Indoor Air Quality: A+
  - Ředidlo: voda
  - Maximální granulometrie mramorového prášku: 0,7 mm
  - Výrobní viskozita: kašovitá konzistence
  - Propustnost pro vodní páry UNI EN ISO 7783-2: vysoká,  $S_d < 0,10$  m
  - Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 2-3 hodiny;
- novou vrstvu lze nanášet po 12 hodinách (v závislosti od tloušťky nanesené vrstvy).

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Omítkové podklady:

- Přesvědčte se, že podklad měl na dozrání minimálně 28 dní. Je-li to potřebné, povrch obnovte nebo zpevněte příslušnými produkty.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Trhliny uzavřete vhodným tmelem.  
- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Pouze v případě zvláště drolivých podkladů použijte mikronizační prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- V případě nehomogenního povrchu, starých nátěrů, štuk a zatmelení podklad sjednoťte nanesením prostředku MARCOSIL GRIP 9310019 nebo MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Přistupte k nanášení produktu MARMO ANTICO podle postupu popsáného v NAVODU NA POUŽITÍ.

\*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu - Viz. příslušný technický list).

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Protože schnutí a sycení kyslíčnickem uhličitým produktu MARMO ANTICO, jako u všech výrobků z vápna, je silně ovlivňováno teplotními podmínkami a vlhkostí, doporučujeme nanášení při teplotách v rozmezí +10 °C a +35 °C a při relativní vlhkosti prostředí <75%.

- Vyhněte se nanášení pod přímým dopadem slunečního světla.

- Jsou-li povrchy se závěrečným nátěrem obsahujícím vápno vystaveny působení atmosferických vlivů, jako je déšť, vysoká vlhkost a nízká teplota prostředí, může to způsobit efekty vyblednutí závěrečného nátěru v průběhu procesu sycení kyslíčnickem uhličitým. Ve zvlášť náročných podmínkách se může tento efekt stát nevratným.

- Po nanesení omítky musí být venkovní zdivo chráněno před deštěm a vlhkostí až do úplného zaschnutí produktu, k němuž normálně (při 20 °C) dojde asi po 72 hodinách.

- Pokud si podklad nevyžaduje použití zpevňovacího prostředku, doporučujeme v každém případě povrch navlhčit, aby se zabránilo tomu, že zdivo vysaje příliš velké množství vody obsažené v pojivu.

- Nářadí: Nerezové hladítko.

- Počet vrstev: alespoň 2 vrstvy.

- Ředění: připraveno k použití.

Způsoby použití:

- Za účelem vyrovnání podkladu ho vyhladte;

- Po 12 hodinách naneste další produkt, abyste dostali odpovídající tloušťku;

- Jakmile se nanesený produkt začne napínat, nanášejte malá množství produktu způsobem mokřým do mokrého, stlačením a zhuštění povrchu, aby se vyplnily póry.

- Povrch oškrábejte čepelí nástroje a držte ho přitom kolmo na povrch, aby se tak vytvořilo žilkování typické pro MARMO ANTICO.

- Následně produkt vyhladte, aby se jeho povrch zpevnil.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Přibližná vydatnost: 2,5-3 kg/m<sup>2</sup> při 2 vstvách a vztahuje se na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

# MARMO ANTICO

DEKORATIVNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA PRO INTERIÉROVÉ A VNĚJŠÍ ZDIVO S EFEKTEM TRAVERTÍNU

serie 960

## ZABARVENÍ

Zbarvení je možné dosáhnout prostřednictvím systému „Sistema Tintometrico Marcromie“ při výhradním použití barvicích hmot na bázi oxidů.

V případě použití různých výrobků doporučujeme jednotlivé produkty mezi sebou smíchat, aby nedošlo k lehkým rozdílům v odstínech. V případě prací ve vnějším prostředí je dobrým zvykem používat vždy materiál téhož výrobce od hrany k hraně. V případě prací, kde z důvodů vyšší moci je potřeba pokračovat uprostřed stěny s jiným výrobkem, neprovádějte přílehlé přikládání odstínů. K jejich propojení používejte výhradně místa s přerušením kontinuity povrchu, jako jsou lišty, hrany, dutiny a podobně.

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 30 g/l VOC

Způsobuje vážná zranění očí. Vyvolává kožní podráždění.

Výrobek musí být dopravován, používán a uskladňován podle platných hygienických a bezpečnostních norem; zbytky nechejte dokonale zaschnout a zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem. Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu.

## HESLO TEXTU

Dekoratивní minerální omítka na vnitřní a vnější zdivo s efektem travertínu.

Používat na předem připravené povrchy a nanášet na zdivo dekorativní minerální omítku MARMO ANTICO série 960, na bázi hydraulického vápna alespoň ve 2 vrstvách .

Dodávka a provozní příprava materiálu € ..... na m2.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla qualsiasi altra informazione.*