

DECORFOND

VYROVNÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO DEKORATIVNÍ NÁTĚRY

kód 3880019

POPIS

DECORFOND je základový produkt odolný na mokry otěr specificky navržený pro přípravu vnitřních zděných podkladů, před nanášením produktů VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

Vytvořený pomocí pojiva na báze akrylového polymeru DECORFOND vytváří film schopný odolávat zásaditosti omítek a díky jeho zvláštní formulaci je schopný dokonale sjednotit absorpční schopnost podkladu.

Díky jeho vyrovnávací schopnosti, vynikající matnosti, dobré krycí schopnosti, stupni bělosti, DECORFOND je schopný podporovat dosažení nejlepšího estetického výsledku a výzdoby.

INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný na:

- Nové a staré omítky na základě vodních pojiv
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sádrové a sádrokartonové
 - Staré nátěry a povlaky organické anebo minerální povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost a soudržné. Povrchy se vhodně připraví podle podmínek odseku 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.
- Nepoužívat na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: Polymer akrylový ve vodní disperzi
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l
- Viskozita zhotovení UNI 8902: 40000 cps ± 4000 cps při 25 °C (rotační viskozimetr Brookfield)
- Odolnost vůči umývání UNI 10560: >5000 cyklů, výborná.
- Lesk UNI EN ISO 2813: <5, velmi matný.
- Zasychání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 min.; schopný nátěru další vrstvy po 6 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou, sádrové a sádrokartonové:

- Přesvědčit se, že podklad je dobře vysušený a vyzrálý. Když je to potřebné postarat se o jeho obnovu anebo zpevnění pomocí specifických výrobků.
- V přítomnosti plísňe zpracovat povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstranit kartáčováním anebo umýváním případně zvětrané vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů. Odstranit úplně případné zvednuté vrstvy vápenné anebo temperové malby
- Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí očištění kartáčem.

- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu a ošetřit díry, praskliny, trhliny a prohlubeniny pomocí TAMSTUCCO 9400006/9410110 anebo STUCCOFACILE 9560019.

Zatřít praskliny vhodnými utěsňujícími prostředky.

- Obrousit výplně a záplaty skleným papírem; odstranit prach.

- Vykonat případné vyhlazení na omítce s prostředkem RASAMIX 9440160 anebo s BETOMARC 9450150 anebo s RASOMARC 9500150 podle typologie podkladu.

- Zpevnit jednou vrstvou prostředku IDROFIS 4700006 Nástěnný akrylový zpevňovací prostředek vodný anebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Přistoupit k použití DECORFOND podle způsobů popsanych v návodech na použití.

- Po nejméně šesti hodinách se může přistoupit k nanášení dekorativního produktu.

*(Ředění izolátoru a množství, které se má použít závisí od absorpční schopnosti podkladu a určují se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě – Vid' příslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Nářadí: štětec, váleček, nástřík a airless.

- Počet vrstev: 1 anebo 2 podle stavu podkladu. Je potřeba se snažit křížit svislé i vodorovné pohyby na dosažení rovnoměrného podkladu, ideálního pro nátěry s produktem VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

- Ředění: 30-35% vodou tak pro první i druhou vrstvu.

- Při aplikaci stříkáním a airless ředění se mění podle aparatury a používaného provozního tlaku.

- Očištění nářadí se vykoná vodou ihned po jeho použití.

- Orientační vydatnost: 8-10 m²/l na jednu vrstvu a týká se nátěrů na hladké povrchy a s průměrnou absorpční schopností. Je vhodné určit skutečnou vydatnost pomocí předběžné zkoušky na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici bílý, obarvitelný pastami systému Marcromie. Výrobek je kromě toho obarvitelný pigmenty COLORADO seria 548 v jemných barevných odstínech. Při přidávání pigmentových past nepřekročit maximální množství 5% objemových.

USKLADNĚNÍ

Maximální teplota uchování: +30 °C

Minimální teplota uchování: +5 °C

Produkt je vhodné použít do 2 let od datumu výroby, pokud je skladovaný v originálních, neotevřených baleních a ve vhodných teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/EC)

Kat. G: základní nátěr (základ voda): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

DECORFOND obsahuje max: 30 g/l VOC

Výrobek nevyžaduje vybavení štítkem v smyslu D.L. 65 ze dne 14/03/03 a následných úprav a doplňků.

Výrobek používat podle platných hygienických a bezpečnostních norem. Po použití neponechávat zásobníky roztroušené po okolí, zbytky nechat dobře zaschnout a zpracovat jako speciální odpad. Uchovávat mimo dosahu dětí. Používat na dobře větraných místech. V případě kontaktu s očima ihned tyto umýt vydatně vodou. V případě požití ihned se poradit s lékařem a ukázat mu kyblík anebo štítek.

Neházet zbytky do kanalizace, do vodních toků anebo do prostředí.

Další informace najdete v kartě bezpečnostních údajů

HESLO TEXTU

Nanést, v interiéru na podklad předem připravený, jednu nebo dvě vrstvy vyrovnávajícího základního nátěru DECORFOND 3880019 na báze akrylového polymeru ve vodní disperzi, specifického pro nátěry s dekorativním efektem.

Dodávka a pokládka materiálu €m2

COLORIFICIO SAN MARCO garantuje, že informace uvedené v tomto technickém listě zodpovídají nejlepší zkušenosti, technickým a vědeckým poznatkům, v každém případě však nepřebírá zodpovědnost za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku při každém specifickém případě. Tento technický list anuluje a nahrazuje jakýkoliv list předešlý.